

# Impran

## Kő-impregnáló

### Tulajdonságok

Az Impran színtelen, átlátszó, illatos, szénhidrogéneket nem tartalmazó használatra kész impregnálószer. Felhordásnál könnyen teríthető, behatol a kő kapillárisaiba. A gyors száradás után azonnal lépésálló. A kő szívóképességének megfelelően 1-4 réteg szükséges a telítettségig. 48 óra múlva az Impran teljesen megszilárdul és már terhelhető is. Az Impran nem befolyásolja a kő pára-diffúziós képességét. Az Imprannal kezelt kőfelületek megőrzik természetes külalakjukat, hosszantartó védelmet, lépésbiztonságot és –különösen a belső területeken- jó kezelhetőséget biztosítanak. A tenzidtartalmú tisztítószer segítségével, még a felület kezdeti víztaszító tulajdonsága (vízes felmosás, súroló-szívó automata) sem okozhat gondot a tisztításnál. Olyan általános szennyeződések, mint a zsír-, olaj- és festékfoltok, nem tudnak a kőbe jutni, így könnyen eltávolíthatók.

Az Impran tartalmaz alkáli és UV összetevőket, az impregnált felület a kültéren sem sárgul be. Gátolja a só kirakódást, a moha-, az algák- és a penész kialakulását, illetve véd az esőzések és fagyok lehetséges káraitól.

### Összetevők

Impregnálószer, vízbázisú oldószer.

### Felhasználási terület

**Belső területen:** Használható régi vagy új, alaposan megtisztított, vax- és zsírmentes, száraz természetes- és műköburkolatokon és kerámián. Alkalmazható porózus vagy szívóképes gránit, porphyr, márvány, agglomerátkő, betonkő, klinker, téglák, finomszemcsés burkolat, beton, betonesztrik impregnálására.

**Külső területeken:** Teraszok, falak az előbb említett anyagokból, cserepek, gázbetonfalak és mészcement illetve szilikáttalapú mázak impregnálására.

### Felhasználás

Felhasználhatjuk +5°C és +25°C között. 1 óra után lépésálló. A teljes terhelhetőségig max. 48 óráig szárad, +20°C-on 65%-os páratartalommal.

Az Imprant öntsük a felületre és egy laposmoppal azonnal terítsük szét vékonyan. A felület szívóképességétől függően 1-4 bevonat szükséges 30 percenként. Az a maradék Impran, ami 15 perc alatt nem szívódik fel, azt egy gumitörővel távolítsuk el. A vízes felmosás után száraz moppal töröljük át újra a felületet. A spriccelős eljárást csak külső területen szabad alkalmazni.



### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Impregnálás: 5 - 500 ml a felület szívóképességének megfelelően.



- R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
- R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
- S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.
- S 43 Tűz esetén nem vízzel, hanem poroltóval oltandó.
- S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.
- S 62 Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítsük ki (csak abban az esetben ha a saóőrült nem eszméletlen),

### Kiszerezés

4 x 2,5 literes bádogkanna kartonban

Cikkszám: j 21 04 65

17.04.2003/